



Technická data: IQ PREMIUM TRIOTEC® A3 80 g/m²

Plošná hmotnost	g/m ²	ISO 536	80 ± 3.0
Tloušťka	mm/1000	ISO 534	107 ± 3
Tuhost podélně L&W	MD mN	ISO 2493	min 125
Tuhost příčně L&W	CD mN	ISO 2493	min 58
Drsnost dle Bendtsena	ml/min	ISO 8791-2	140 ± 50
Opacita	%	ISO 2471	min 93
Bělost s UV	D65 %	ISO 2470	113.5 ± 1.5
CIE Bělost		ISO 11475	169 ± 3.0

Produkt splňuje požadavky normy EN 12281 a je vhodný k archivaci dle normy ISO 9706. Výrobní procesy probíhají dle certifikací ISO 9001, 14001 a 18001.
ZÁKAZNICKÝ TECHNICKÝ SERVIS

HRANICE HODNOT: 2 SIGMA

MONDI UNCOATED FINE
PAPER CZECH REPUBLIC s.r.o.
Chlumčanského 497/5, 180 21 Praha 8
IČ: 25724550 DIČ: CZ25724550